



Datum: 2007-10-18

AG 41a

FRÅGA

YIT Sverige AB har WPAR och WPSer för 8.1 material med tillsatsmaterial AWS 316L.

Vi svetsar med dessa WPSer i både AWS 304 och AWS 316 material med ett undantag.

Vi vet att det inte går att använda tillsatsmaterial AWS 316 för svetsning av rör eller motsvarande som innehåller svartlut, med tillsatsmaterial innehållande molybden.

För dessa rör används WPSer med tillsaatsmaterial AWS 308

Min fråga är, finns det andra media som också är känsliga för molybden ?

YIT Sverige AB
Avd Svetsteknik
Svetsingenjör
Lennart K Jansson